7-VX304-P144-R+V°-11-06 04/12/2006 17:02 Page 1

Une formulation innovante issue de notre R&D, qui allie **haute technicité et confort d'utilisation.**

VX304

Cecil PROFESSIONNEL

RÉSISTANCE

Vitrificateur USAGE PROFESSIONNEL lieux publics

- Polyuréthane bi-composants 1 pour 1.
- Excellente résistance à l'abrasion, aux chocs, aux frottements.
- Un tendu parfait résistant à toutes épreuves.
- Traitement anti-traces noires.

classement au feu M2 avec ajout d'ignifugeant

CARACTÉRISTIQUES

Classification : AFNOR NFT36005 : Famille 1 - Classe 6a

Aspect :
- produit liquide ambré
- film sec incolore satiné ou mat

Viscosité : fluide

Densité : 1 +/- 0,03

Résine : polyuréthane

Stockage : 5°C < T° < 40°C
- conserver dans son emballage hermétique d'origine

DES PRODUITS PARFAITEMENT CIBLÉS

Des vitrificateurs identifiés par leur échelle de résistance (valeur de référence) **qui correspond à l'intensité du trafic**

Trafic classique

Trafic intensif

Lieux publics

FONCTIONS

Vitrificateur polyuréthane bi-composants haut de gamme pour parquets de lieux publics extrêmement sollicités (mairies, salles des fêtes, écoles, commerces, etc…). Compatible avec toutes essences de bois. Excellente résistance à l'abrasion, aux chocs, aux rayures. Dispose d'un classement au feu M2 avec ajout d'ignifugeant.

DONNEES TECHNIQUES

Selon prescriptions techniques de la marque de qualité NF parquet.

Résistance à abrasion Taber (test AFNOR 30015 Taber Abraser) : Perte de masse < 30 mg.

Résistance aux chocs bille de 500 gr (selon NFT 30039) > 40 cm.

Résistance à la rayure crayon : 6 H.

Résistance aux produits domestiques (alcool 40°, eau, café, javel) : RAS.

Dureté pendule de Persoz (selon NFT 30016) > 300 s.

MODE D'EMPLOI

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1

- Sur bois anciens :

Poncer les anciens parquets « à blanc » : le ponçage s'effectue dans le sens des fibres du bois, à l'aide d'une ponceuse à parquet et d'une bordeuse pour les angles.

Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur.

Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide non gras TX201.

Puis, procéder comme sur bois neufs.

- Sur bois neufs

Préparation du support

Les bois doivent être propres et secs (humidité du bois < 10 %).

Utiliser le primaire usage professionnel PX304, indispensable en 1ère couche sur bois tanniques (chêne, chataîgnier…) afin de bloquer les remontées de tanins et de durcir les fibres du bois en profondeur pour une résistance mécanique accrue.

Préparation du vitrificateur & application

1 partie de vitrificateur A pour une partie de durcisseur B (1 pour 1 en poids ou en volume). Bien homogénéiser la partie A, puis verser la partie B dans la partie A tout en remuant. Bien homogénéiser le mélange.

Le vitrificateur catalysé doit être utilisé dans les 6 heures suivant sa préparation (à 20°C).

Le classement M2 ne peut être obtenu qu'en ajoutant 2% (20ml = 1 dose pour 1L) d'ignifugeant CECIL PROFESSIONNEL dans le vitrificateur.

Appliquer 2 à 3 couches au rouleau ou à la brosse avec un ponçage indispensable entre les couches.

Ne pas vitrifier un parquet à une température inférieure à 12°C. Ne pas attendre plus de 24h entre couches.

Matériel : Application à la brosse, au spalter ou au rouleau (poils courts)

Séchage (T° : 20°C - HR : 65%)
- Toucher : 1 heure 30
- Recouvrable / égrenable : 8 heures
- Ne pas dépasser 24 heures entre couches
- Trafic léger : 48 Heures
- Trafic intensif : 10 jours

Rendement par couche
8 à 10 m² / litre

Nettoyage du matériel
acétone

Entretien

Les 10 premiers jours, ne pas traîner de meubles lourds.

Puis balayage humide avec un matériel très essoré et un détergent neutre (proscrire les détergents agressifs ammoniaqués). L'entretien avec métallisant permet de redonner à la finition tout son éclat.

La rénovation sur VX304 vitrificateur usage professionnel se fait en 1 ou 2 couches après ponçage fin.

Conseil Pro :

Neutralisez le support et durcissez les fibres du bois avec le PX304 Primaire usage professionnel.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation.

Produit inflammable.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Parquet : système d'application lieux publics

	BOIS NEUFS	BOIS ANCIENS, CIRES OU VITRIFIES
1 PREPARATION DU SUPPORT	• Aplanir le parquet par ponçage (terminer par un ponçage au grain 100 ou 120 pour une belle finition). • Dépoussiérer soigneusement avec un aspiratuer puissant.	• Décrasser avec le Décrassant DPX pour ne pas encrasser l'abrasif. Puis poncer à l'aide d'une ponceuse à parquet dans le sens des fibres pour enlever toutes traces de cires ou d'anciens vitrificateurs. Terminer les bords et les angles avec une bordeuse, puis dépoussiérer soigneusement. **OU** • Décaper puis aplanir par ponçage.
2 OPTION TRAITEMENT	• Préventif insecticide : TX201	• Si les lames de parquet sont attaquées (trous d'insectes) en surface, traiter abondamment avec un produit insecticide : TX201
3 SECHAGE	• Séchage complet : 48 heures.	• Séchage complet : 48 heures.
	• Local bien ventilé	
4 REPARER	• Reboucher les petits orifices du bois à l'aide de la pâte à bois PBX.	
5 ISOLER	• Utiliser le primaire PX304 usage professionnel, indispensable en 1ère couche sur bois tanniques (chêne, chataîgnier…) afin de bloquer les remontées de tanins et de durcir les fibres du bois en profondeur pour une résistance mécanique accrue.	
6 SECHAGE	• Séchage : 1 heure. • Léger égrenage puis dépoussiérage à l'aspirateur.	
7 FINITION & ENTRETIEN	**VITRIFIER** • Appliquer 2 couches régulières de vitrificateur VX304 usage professionnel avec égrenage indispensable entre couches et dépoussiérage soigneux à l'aspirateur. Ne pas dépasser 24 heures de séchage entre couches. • Un trafic léger est possible après 48 heures de séchage. Attendre 5 à 6 jours pour un trafic intensif et ne pas traîner de meubles lourds les 10 premiers jours. • L'entretien régulier avec le métallisant MPX permet de redonner tout son éclat au parquet et de prolonger la durée de vie du vitrificateur.	

Cecil PROFESSIONNEL

n.navarre graphiste(e) 04 78 28 55 44 // REV 0 - 11/06